

تأثیر کهنه‌سازی نوری برخی از یون‌های عناصر واسطه بر سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ مازندران

محمد نعمتی*+

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اصغر تابعی

آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ

احمد ثمریها

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی و تعیین میزان تأثیر منفی یون‌های فلزی بر سفیدی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی تولید شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه‌های کاهش آن صورت گرفته است. نمونه‌های کاغذ شیمیایی مکانیکی به صورت رنگبری نشده از کارخانه تهیه شدند. در این پژوهش به منظور خنثی‌سازی یون‌های فلزی که سبب افزایش روند کهنگی و زردی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی می‌شود از ماده کی‌لیت‌کننده EDTA با غلظت‌های ۰، ۰،۲۵، ۰،۵، ۰،۷۵ و ۱ درصد استفاده شده و سپس هر یک از نمونه‌ها پس از خشک شدن با محلول‌های دارای یون‌های فلزی عناصر واسطه شامل Fe^{2+} ، Fe^{3+} ، Cu^{2+} ، Al^{3+} ، Mn^{2+} آغشته شدند. نتیجه‌ها نشان داد که بیشترین تأثیر در کاهش سفیدی، متعلق به یون Fe^{2+} و کم‌ترین تأثیر، متعلق به یون Al^{3+} می‌باشد. همچنین، نتیجه‌ها نشان داد که آغشتگی نمونه‌ها در غلظت‌های گوناگون ماده کی‌لیت‌کننده در بهبود خاصیت سفیدی کاغذ، یک مقدار بهینه دارد و بعد از این مقدار بهینه، با افزایش غلظت EDTA تغییری در بهبود سفیدی و دوام روشنی ایجاد نمی‌شود. با افزایش زمان کهنه‌سازی، سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی به صورت معنی‌داری کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: یون فلزهای واسطه، EDTA، کهنه‌سازی نوری تسریع شده، سفیدی.

KEY WORDS: Transitional metal ions, EDTA, Accelerated optical aging, Whiteness.


مقدمه

با توجه به ویژگی‌های نوری، باید راهکارهایی برای کاهش زرد شدن و کهنگی کاغذ مورد توجه قرار گیرد. یون‌های عناصر واسطه مانند Fe^{2+} ، Cu^{2+} ، Mn^{2+} بر اثر تشکیل کمپلکس‌های رنگی با لیگندین سبب رنگی شدن کاغذ می‌شوند [۱]. روش‌هایی مانند استفاده از

به‌طور کلی، افزایش عمر و کاهش نیافتن کیفیت روشنی و ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای شیمیایی مکانیکی از هدف‌های کارخانه تولید کننده است و با توجه به اینکه بخشی از کاغذ مصرفی کشور از فرایند شیمیایی مکانیکی (CMP) تولید می‌شود. در نتیجه،

*E-mail: mhd_nemati@yahoo.com

*عهده دار مکاتبات



شکل ۱- ساختار لیگنین و کمپلکس های فلزی.

در سطح های گوناگون غلظتی در pH ۵/۵ تا ۶ به ترتیب ۰، ۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ درصد مورد استفاده قرار گرفت، شایان گفتن است که برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خطا در نتیجه ها و تأثیر منفی یون های موجود در آب شهری، از آب یون زدایی شده استفاده شد. همچنین محلول های دارای یون های فلزی Fe^{3+} ، Fe^{2+} ، Cu^{2+} ، Al^{3+} ، Mn^{2+} با غلظت های به ترتیب ۱، ۰/۳، ۰/۱، ۰/۲۵ و ۱ ppm در آب یون زدایی شده در آزمایشگاه تهیه شدند [۷]. برای تهیه محلول های حاوی یون های فلزی از نمک های محلول در آب زیر استفاده شد:



پس از برش کاغذها به ابعاد 5×5 سانتی متر، ابتدا یون های موجود در نمونه های کاغذ با عامل کیلیت کننده EDTA خنثی شد و سپس کاغذها با هر یک از محلول های دارای یون های فلزی آغشته شدند. سرانجام، نمونه ها در محیطی بدون نور و رطوبت در اثر ملایم فن خشک شدند. برای آزمون کهنه سازی نوری تسریع شده، بر اساس روش های موجود در منابع [۹-۱۱] از دستگاه شبیه سازی شده ای استفاده شد. در این دستگاه از شش عدد لامپ UV از نوع Black Light ساخت شرکت Philips و شش عدد لامپ فلورسنت معمولی استفاده شد. دامنه طول موج خروجی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر بود. تیمارهای نوری در فاصله های زمانی ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ ساعت انجام شدند.

عوامل کیلیت کننده مانند EDTA کاهش pH خمیر [۲] و یا روش هایی مانند استیلاسیون [۳] پیشنهاد شده است. به طور معمول از مواد کیلیت کننده همانند EDTA (۱) و DTPA (۲) استفاده می شود [۴]. همان گونه که گفته شد یکی از این روش ها استفاده از مواد کیلیت کننده می باشد [۲]. با توجه به قیمت کمتر EDTA و صرفه اقتصادی آن، این ماده به عنوان یکی از مواد کیلیت کننده مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی ساختار لیگنین و کمپلکس های فلزی در شکل ۱ نشان داده شده است. سنت (۳) و همکاران (۲۰۰۲ میلادی) استفاده از خمیرهای مکانیکی سوزنی برگان را بررسی کردند. نتیجه ها نشان داد سنتیک (۴) ماندگاری و تعادل دو بنزوتوری آزول، از زردی خمیر کاغذ مکانیکی جلوگیری می کند [۵]. کی یو (۵) و همکاران (۲۰۰۳ میلادی)، اثر یون های فلزی مانند Mn^{2+} بر تجزیه هیدروژن پراکسید را با به کارگیری DTPA به عنوان پایدار کننده مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه های این پژوهش نشان داد که افزودن DTPA به خمیر کاغذ دارای Mn^{2+} موثرتر از خمیر کاغذ بدون DTPA است [۶]. میرشکری و عبدالحانی (۱۳۸۴)، به بررسی تأثیر یون های فلزی بر ویژگی های نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از پهن برگان پرداختند. ماده کیلیت کننده در این آزمایش DTPA بود. طبق مشاهدات و نتیجه های این آزمایش، بیشترین تأثیر مخرب در کاهش خواص نوری و افزایش میزان زردی و کهنگی نوری، متعلق به یون Fe^{2+} و کمترین تأثیر متعلق به یون Al^{3+} بود. همچنین وجود عامل کیلیت کننده DTPA سبب افزایش پایداری روشنی شد [۲]. بنابراین آنچه گفته شد این پژوهش نیز، با هدف بررسی و تعیین میزان تأثیر منفی یون های فلزی بر ویژگی سفیدی نمونه کاغذهای شیمیایی مکانیکی تولید شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راه های کاهش آن صورت گرفت.

بخش تجربی

کاغذ چاپ ساخته شده از خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی (۶) با جرم پایه ۷۰ گرم بر متر مربع از شرکت چوب و کاغذ مازندران به صورت رنگبری نشده تهیه شد. EDTA از شرکت مرک تهیه و

(۱) Ethylene diamine tetra acetic acid

(۲) Diethylene triamin penta acetic acid

(۳) Saint


(۴) Kinetics

(۵) Qiu


(۶) CMP

جدول ۱- تجزیه واریانس (مقدار F و سطح معنی‌داری) تأثیر مقادیر یون‌های فلزی، EDTA و زمان کهنه‌سازی بر سفیدی نمونه‌ها.

منبع تغییر	سفیدی	سطح معنی‌داری ۹۵٪
یون‌های فلزی	۹۳۳۵۲۱	۰/۰۰۰
EDTA	۱۶۶۳۸۴	۰/۰۰۰
زمان کهنه‌سازی	۶۵۶۵۱۸۶۹	۰/۰۰۰



شکل ۳- اثر EDTA بر سفیدی نمونه‌ها.



شکل ۲- اثر یون‌های فلزی بر سفیدی نمونه‌ها.

در شکل ۳ نیز دیده می‌شود، با افزایش غلظت ماده کی‌لیت کننده EDTA، میزان تأثیر کهنه‌سازی نوری تسریع شده کمتر بوده است یعنی، افزایش غلظت ماده کی‌لیت کننده EDTA سبب می‌شود که میزان سفیدی نمونه‌های کاغذ شیمیایی مکانیکی با نسبت کمتری کاهش پیدا کند و نقش مثبت این ماده در بهبود خواص سفیدی کاملاً مشهود است. در شکل ۴، هر یک از سطوح مختلف زمان کهنه‌سازی نوری باعث کاهش سفیدی به میزان معنی‌داری شده است و هر یک از زمان‌ها به‌طور مستقل تأثیر به‌سزایی در کاهش سفیدی داشته‌اند.

سفیدی به میزان نزدیکی رنگ یک کاغذ به سفیدی کامل ناشی از براقیت، پراکندگی شدید نور و حداقل ته رنگ محسوس اطلاق می‌شود [۴]. سفیدی نیز مانند روشنی تحت تأثیر عواملی نظیر نوع یون فلزی، غلظت ماده کی‌لیت کننده، زمان کهنه‌سازی نوری و میزان لیگنین نمونه‌ها قرار دارد. نتیجه‌های این پژوهش نشان داد یون Fe^{2+} بیشترین تأثیر را بر کاهش سفیدی نمونه‌های کاغذ داشته است. یون Fe^{2+} به عنوان یک یون کاملاً موثر و مخرب، بر ویژگی سفیدی بیشترین تأثیر را دارد و به‌دلیل تشکیل

برای اندازه‌گیری سفیدی^(۱) کاغذها از دستگاه اسپکتروفوتومتر از نوع Technibrite micro TB-1C استفاده شد. برای اندازه‌گیری سفیدی از حداقل ۱۰ تکرار برای هر نمونه براساس استاندارد T 560 om-05 استفاده شد [۱۱]. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در قالب آزمون واریانس یک‌طرفه انجام شد و گروه‌بندی میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شد.


نتیجه‌ها و بحث

نتیجه‌های تجزیه واریانس نشان داد که از نظر سفیدی کاغذها بین مقادیرهای محلول‌های یون‌های فلزی، ماده کی‌لیت کننده EDTA و زمان کهنه‌سازی، در سطح احتمال ۹۵٪ از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد (جدول ۱).

همان‌گونه که در شکل ۲ دیده می‌شود، یون Fe^{2+} بیشترین تأثیر را بر کاهش سفیدی نمونه‌های کاغذ داشته و تغییر سفیدی در نمونه‌های آغشته شده با یون Al^{3+} کمترین بوده است. در واقع یون Al^{3+} مانند یک یون خنثی و کم اثر عمل کرده است.

(۱)Whiteness

دارد، زیرا با افزایش هر چه بیشتر غلظت این مواد نمی‌توان انتظار تأثیر بیشتر را داشت. چون حد بهینه استفاده از این ماده حدود (۰/۵) درصد و بیشینه ۱ درصد است و بعد از آن با افزایش غلظت دیگر تأثیری در بهبود سفیدی دیده نمی‌شود، از نظر اقتصادی هم استفاده از این مواد در حد و اندازه بالا و غلظت‌های بالاتر به صرفه نیست [۱۳، ۱۲]. نتیجه‌های این پژوهش نشان داد با افزایش غلظت ماده کی‌لیت کننده EDTA، میزان تأثیر کهنه‌سازی نوری تسریع شده کمتر بوده است. اصولاً مکانیزم مواد کی‌لیت کننده بدین شکل است که یون‌های فلزی کمپلکس‌های بسیار پایداری با ترکیب‌های فنلی تشکیل می‌دهند [۱۴].



شکل ۴ - اثر زمان کهنه‌سازی نوری بر سفیدی نمونه‌ها.

نتیجه‌گیری

۱. یون Fe^{2+} بیشترین تأثیر را بر کاهش سفیدی نمونه‌های کاغذ داشته و تغییرهای سفیدی در نمونه‌های آغشته شده با یون Al^{3+} کمینه بوده است.
۲. افزایش غلظت ماده کی‌لیت کننده EDTA سبب می‌شود که میزان سفیدی نمونه‌های کاغذ شیمیایی مکانیکی با نسبت کمتری کاهش پیدا کند
۳. با افزایش زمان کهنه‌سازی سفیدی کاغذ شیمیایی مکانیکی به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد.

رادیکال‌های اکسیژن‌دار، اثر منفی بیشتری را بر روی سفیدی در مقایسه با یون‌های دیگر داشته و دلیل این مسئله هم تسریع تشکیل رادیکال‌های فنوکسی توسط یون Fe^{2+} است [۲]. همانند این نتیجه‌ها توسط بسیاری از پژوهشگران از جمله (میرشکرایی و عبدالخانی، عبدالخانی و لتیاری، Kasmani et al.، Nemati et al.) نیز گزارش شده است. در تغییر سفیدی نیز مواد کی‌لیت کننده مانند EDTA نقش مثبت دارند و سبب می‌شود سفیدی در گذر زمان به نسبت کمتری کاهش یابد دلیل این مسئله هم مواضع واکنش پذیرتر EDTA و تشکیل ثابت پایدارتر با یون‌های فلزی است. یعنی مواد کی‌لیت مانند DTPA و EDTA یون را محصور کرده و از عملکرد مخرب آن جلوگیری می‌نماید، البته استفاده از مواد کی‌لیت کننده از لحاظ علمی و اقتصادی، شرایط محدودی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳

مراجع

- [1] Yoon B.H., Wang L.J., Kim G.S., Formation of Lignin-Metal Complexes by Photo-Irradiation and Their Effect on Color Reversion of TMP, *Journal of Pulp and Paper Science*, **25**(8): 289-293 (1999).
- [۲] میرشکرایی، س.؛ عبدالخانی، ع؛ بررسی تأثیر یون‌های فلزی بر روی روشنی خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی مخلوط پهن‌برگان شمال ایران، *مجله منابع طبیعی ایران*، (۲) ۵۸: ۴۰۵ تا ۴۱۴ (۱۳۸۴).
- [۳] ویسی، ر؛ بررسی تغییر رنگ خمیر کاغذ CMP تهیه شده از دو گونه ممرز و راش بر اثر استیل‌شدن و کهنه‌سازی نوری و حرارتی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، (۱۳۸۴).

[۴] قاسمی، س. بهروز، ر؛ مقایسه اثر پیش‌تیمار اسیدی و ماده کی‌لیت‌کننده‌ی DTPA روی ویژگی‌های

نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی رنگبری شده با هیدروژن پراکسید - منیزیم هیدروکسید، نشریه

شیمی و مهندسی شیمی ایران، (۱) ۳۱: ۶۳ تا ۶۹ (۱۳۹۱).

[5] Saint-Cyr K., Van De Ven T. G. M., and Garnier G. Adsorption of Yellowing Inhibitors on Mechanical Pulp, *Journal of Pulp and Paper Science*, **28**(3): 78-84 (2002).

[6] Qiu Z., Ni Y., Yang S., Using DTPA to Decrease Manganese-Induced Peroxide Decomposition, *Journal of Wood Chemistry and Technology*, **23**(1): 1-11 (2003).

[۷] عبدالخانی، ع؛ جهان‌لتیباری، ا؛ اثر عامل براق‌کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP

رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید، *مجله علوم و تکنولوژی پلیمر*، (۱۷) ۴:

۲۴۷ تا ۲۵۵ (۱۳۸۳).

[۸] تابعی، ا؛ میرشکرایبی، س. ا؛ طلائی‌پور، م؛ خادمی‌اسلام، ح؛ حمصی، ا. ه؛ بررسی رفتار نوری لیگنین‌های

کرافت و دیوکسان و شکل استیل‌دار شده آنها در گونه صنوبر. *مجله علوم کشاورزی*، ویژه‌نامه شماره ۳، سال

سیزدهم: ۷۷۷ تا ۷۹۵ (۱۳۸۶).

[9] Paulson M., Ragauskas J.A, [Chemical Modification of Lignin-Rich Paper. Light-Induced Changes of Softwood and Hardwood Chemithermomechanical Pulps. The Effect of Irradiation Source](#), In: Glasser W.G., Northey R.A., Schultz T.P. (Eds.), "Lignin: Historical, Biological, and Material Perspective", Oxford University Press, Washington, DC. (2000).

[10] Pu Y., Anderson S., Lucia L., Ragauskas A.J. [Fundamentals of Photobleaching Lignin. Part 1: Photobehaviours of Acetylated Softwood BCTMP Lignin](#), *Journal of Pulp and Paper Science*, **29**(12): 401-406 (2003).

[11] "TAPPI Test Methods T 560 om-05.", Technical Association of the Pulp and Paper Industry, TAPPI Press, Atlanta, GA (2007).

[12] Kasmani J.E., Samariha A., Nemati M. [Effect of Optical Aging on Yellowness Characteristics of Soda Paper Made from Bagasse](#), *Asian Journal of Chemistry*, **25**(3): 1587-1589. (2013).

[13] Nemati M., Hemmasi A. H., Talaeipour M., and Samariha A., [Studying the Effect of Photo-Yellowing on the Brightness Property of Chemi-mechanical Pulping Paper](#), *Cellulose Chemistry and Technology*, **47**(1-2): 93-109 (2013).

[14] Gupta V.N., Mutton D.B., User of Sequestering Agents in Deionization and Hydrosulphite Bleaching of Groundwood, *Pulp and Paper Canada*, **70**(6): 77-84 (1969).