

یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه پلیمر قالب ملکولی نوین برای تعیین فنیل افرین هیدروکلرید در نمونه دارویی

مریم قناعت پیشه جهرمی، علی رضا محدثی*+، محمدعلی کریمی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده: در این پژوهش، یک پلیمر قالب گیری شده با ملکول برای اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلرید ارایه شده است. پلیمر قالب گیری شده ملکولی (MIP) به وسیله الکتروپلیمریزاسون و با به کار بردن ۱ او ۴، فنیل دی آمین (PE) به عنوان مونومر و فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) به عنوان الگو آماده شد. ارزیابی پاسخ حسگر به وسیله مقایسه‌ی پاسخ الکتروشیمیایی پلیمر قالب ملکولی و پلیمر بدون قالب ملکولی (NIP) در محلول پتاسیم فروسانید ۲/۰ میلی مولار محتوی سدیم سولفات ۰/۲ مولار، که به عنوان محلول حسگر می‌باشد، انجام شد. اندازه گیری‌ها در بازه‌ی ۰/۶ - ۰/۸ +۰/۸ ولت و با سرعت رویش ۵۰ میلی ولت بر ثانیه انجام گرفت. تعدادی از پارامترها بر پاسخ حسگر بهینه شدند و منحنی برآذش رسم شد. فنیل افرین هیدروکلرید در بازه‌ی غلطی $M\text{m}-110-5$ خطی بود. حد تشخیص $M\text{m}^{-1/9}$ بود. این روش برای تعیین فنیل افرین هیدروکلرید در نمونه دارویی کلداکس استفاده شد.

واژه‌های کلیدی: پلیمرهای قالب گیری شده ملکولی؛ سنترالکتروشیمیایی؛ فنیل افرین هیدروکلرید؛ ۱ او ۴ - فنیل دی آمین.

KEYWORDS: Molecularly imprinted polymer; Electropolymerization; Phenylephrine hydrochloride; 1, 4-phenylenediamine.

مقدمه

بی اشتهايی، با مقدارهای کم و فرایش سریع فشار خون، به اشتهايی، تهوع، استفراغ با مقدارهای زیاد دیده شده است. بنابراین شناسایی و اندازه گیری کمی آن‌ها در آزمایشگاه‌های تجزیه دارویی به صورت گسترش‌دهنده ای مورد مطالعه قرار گرفته است [۱،۲]. روش‌های تجزیه ای متفاوتی مانند آنالیز تزریق جریان [۳،۴]، اسپکترومتری [۵-۸]، کروماتوگرافی با عملکرد بالا [۹-۱۴]، اسپکتروفلوئوریمتری [۱۵،۱۶]، الکترفورزمویینه [۱۷]، رزنانس مغناطیسی پروتون [۱۸] برای تعیین PHE در نمونه های زیستی و هم‌چنین فرمولاسیون دارویی گزارش شده است. در این میان،

فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) به دلیل اثرهای همچون ضد گرفتگی‌های بینی، برطرف کردن نشانه‌های آلرژی و سرماخوردگی، منقبض کننده رگ‌های خونی داخل چشم که می‌تواند التهاب ملتحمه را کاهش دهد، گشاد کردن مردمک در زمان معانی نه و جراحی چشم و نیز درمان افت شدید فشارخون، به گروهی از پرصرف ترین داروها تبدیل شده اند و به طور گسترش‌دهنده در سراسر جهان تجویز می‌شوند. با این حال، موردهایی چون بی خوابی، اضطراب، افزایش قند خون، تپش قلب، ضعف،

روش‌های الکتروشیمیایی به عنوان سامانه‌های سریع، ساده، ارزان

پلیمری با ساختار پلیمری غیر خطی و تقاطع‌های عرضی می‌شود. ایجاد این تقاطع‌های عرضی نقش مهمی را در فرایند قالب‌گیری مولکولی بازی می‌کند. در همان حال، PE می‌تواند با PHE تشکیل پیوند هیدروژنی دهد، که فرایند قالب‌گیری مولکولی را تسهیل می‌کند. همچنان‌نسترن الکتروشیمیایی پلیمر بهترین راه برای ایجاد فیلم یا لایه نازکی از پلیمر قالب مولکولی را روی سطح الکترود فراهم می‌کند. در این روش امکان کنترل ضخامت و ریخت‌شناسی فیلم پلیمری با استفاده از کنترل پارامترهای الکتروشیمیایی فراهم می‌شود.

بخش تجربی دستگاه‌ها

همه اندازه گیری‌های الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه پلازوگراف مدل VA computrance 797 و در یک سامانه سه الکترودی شامل الکترود مرجع Ag/AgCl، الکترود کمکی پلاتین و الکترود کار از نوع کربن شیشه‌ای با قطر ۲mm به عنوان الکترود خارج انجام شد. برای تنظیم pH از دستگاه pH متر مدل 827 ساخت شرکت مترهم کشور سوئیس استفاده شد.

معرفه مواد

مواد شیمیایی مورد استفاده مانند ۱۰-فینیلن دی‌آمین، پتاسیم فروسیانید، سدیم سولفات، سدیم دی هیدروژن فسفات، استیک اسید، متانول و فنیل افرین هیدروکلرید از شرکت مرک آلمان خریداری شدند. پودر آلومینیم با اندازه ۰/۰۵mm از شرکت فلوكا خریداری شد. کلداکس از شرکت عییدی خریداری شده است.


آماده سازی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با فیلم پلیمری حک شده ملکولی

برای سنترن فیلم از یک سامانه سه الکترودی شامل الکترود کمکی پلاتین، الکترود مرجع Ag/AgCl و الکترود کربن شیشه (GCE) به عنوان الکترود کار استفاده شد. پیش از سنترن پلیمر قالب ملکولی، نخست برای زدودن آلودگی از سطح الکترود کار، الکترود بر روی صفحه پولیش با پودر آلومینیم، خوب صیقل داده شد و سپس با آب دوبار تعطیر به خوبی شسته و در ادامه، الکترود به مدت ۵ دقیقه در نیتریک اسید ۰/۰۵ مولار، استون و آب

و با گزینش پذیری بالا و نتیجه‌های تکرارپذیر، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده اند. گستره وسیعی از حسگرهای الکتروشیمیایی سازگار با محیط زیست که این نیازها را برآورده می‌سازند به صورت تجاری در دسترس هستند [۲۳-۲۴]. در دهه‌های گذشته، الکترودهای اصلاح شده شیمیایی به دلیل کارایی و گزینش‌پذیری مناسب خود که از طریق تغییر گونه اصلاح کننده به دست می‌آید، به صورت گسترده‌ای برای تعیین کمی انواع گونه‌ای آلی و معدنی (درسطح الکترود) به کاررفته اند. معرف اصلاح کننده می‌تواند در سطح الکترودهای جامد و یا در ترکیب اصلی در زمان ساخت الکترود قرار گیرد [۲۴]. پلیمرهای قالب مولکولی مواد قابل اطمینانی هستند که در رسال‌های اخیر به طور پیوسته در اصلاح الکترودها، برای تهییه انواع حسگرهای الکتروشیمیایی، به عنوان عناصر تشخیص یا عوامل اصلاح کننده مورد استفاده قرار گرفته اند. پلیمرهای قالب مولکولی از واکنش کوپلیمریزاسیون بین مونومر عاملی در حضور یک مولکول هدف به صورت یک قالب سه بعدی پلیمری با اتصال عرضی قوی به دست می‌آیند. پس از تشکیل مولکول الگو را از ساختار حاصل خارج می‌کنند که نتیجه آن ایجاد مکان‌های مکمل با شکل، اندازه و گروه‌های عاملی منطبق با مولکول الگو می‌باشد. بنابراین، این مواد تهییه شده دارای مکان‌های تشخیص ویژه‌ای هستند که می‌توانند به صورت بسیار انتخابی با گونه الگو نسبت به سایر ترکیب‌ها با ساختمان همانند پیوند دوباره برقرار کنند. پلیمرهای قالب مولکولی به طور عموم در روش تجزیه‌ای که نیاز به انتخاب گری بالایی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند [۲۵-۳۱]. در این بین با توجه به اینکه PHE دارای پتانسیل اکسایش بالا می‌باشد برای جلوگیری از مزاحمت سایر گونه‌های رایج تر اکسید شونده، در کار حاضر یک حسگر الکتروشیمیایی نوین بر اساس الکتروپلیمریزاسیون با به کار گیری فناوری پلیمرهای قالب مولکولی برای اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلرید ارایه شده است. در اینجا از یک ردیاب الکتروشیمیایی (فروسیانید) برای شناسایی میزان PHE پیش تغییظ شده روی سطح حسگر استفاده شده است. درنتیجه به این روش، امکان اندازه گیری این ماده با روش‌های الکتروشیمیایی در پتانسیل‌های کمتر فراهم شد. همچنین PE که یک ترکیب آلی از خانواده‌ی آمین های آروماتیک است، که نشان داد که به آسانی می‌تواند بر روی سطح الکترود پلیمریزه شود. این مونومر به عنوان یک ترکیب چند گروه عاملی باعث ایجاد

۴) میلی مولار و ملکول الگو (PHE) ۱ میلی مولار که با سدیم سولفات ۰/۲ مولار به حجم رسیده ساخته شد، با دمیدن

جريان های پیک های کاتدی و آندی تا رسیدن به یک حد مشخص، کاهش می یابد. این نتیجه ها نشان می دهد، هدایت سطح الکترود



شکل ۱- ولتاومگرام چرخه ای الکترودپوزیت PE بر روی GCE در حضور PHE در گستره پتانسیل ۱-۱+ ولت.

به تدریج در حال کاهش است. به عبارتی می توان نتیجه گرفت، طی اسکن های متوالی یک لایه با هدایت کم، روی سطح الکترود در حال ایجاد و افزایش ضخامت می باشد. [۳۲، ۳۳]. به هر حال با توجه به نتیجه های به دست آمده مشخص می شود که فیلم پلیمری PE چسبنده بر روی سطح GCE الکترودپوزیت شده است.

مقایسه ولتاومگرام های MIP و NIP هیچ تغییر چشمگیری ری در شکل چرخه ای ولتاومگرام های سنتز نشان نمی دهد. این نشان دهنده این واقعیت است که PHE هیچ فعالیت الکتروشیمیایی بر روی الکترود کربن شیشه در بازه ای پتانسیل انتخاب شده برای PHE پلیمیریزاسیون ندارد. از طرف دیگر میزان جریان در حضور PHE (در هنگام سنتز (MIP) کمتر از زمانی است که پلیمیریزاسیون در عدم حضور PHE (در هنگام سنتز (NIP) انجام می شود. این مسئله می تواند به دلیل برهمنکنش های بین مونومر PE و الگوی PHE و در نتیجه کاهش سرعت پلیمیریزاسیون PE در هنگام تهیه MIP باشد. انتظاری که از الکترودپوزیت شدن پلیمر حک شده ملکولی می رود این است که، ملکول هدف (PHE) در قالب پلیمر بهدلیل اثر حک شده ملکولی بهدام اندخته شود. گروه های هیدروکسیل و

در حمام فراصوت قرار گرفت. این کار باعث می شود سطح الکترود به خوبی تمیز و در ادامه ذره های آلومینی احتمالی چسبیده به آن به کمک امواج فراصوت از سطح جدا شوند. محلول دارای مونومر گاز نیتروژن به مدت ۵ دقیقه اکسیژن زدایی از محلول صورت گرفت. سپس الکتروپلیمیریزاسیون در بازه ای پتانسیل ۱-۱+ ولت با سرعت روش ۵۰ میلی ولت بر ثانیه در ۱۵ چرخه انجام گرفت. بعد از پلیمیریزاسیون، برای حذف الگو، حسگر را برای مدت ۱۰ دقیقه در ۱۰ میلی لیتر محلول ۱:۱ استیک اسید و متابول که توسط همزن مغناطیسی هم زده می شود قرار داده شد پس از این مرحله ها الکترود اصلاح شده با پلیمر قالب ملکولی تهیه شد. برای ساخت پلیمر NIP دقیقا از مواد بالا، از همین روش کار بدون حضور ملکول الگو استفاده شد.

اندازه گیری های تجربی

برای اندازه گیری PHE با الکترود اصلاح شده نخست الکترود در سل الکتروشیمیایی شامل محلول بافر فسفات ۱۰ مولار با pH ۶ شامل PHE قرار داده شده و با اعمال پتانسیل ۱ ولت در زمان ۳۰ ثانیه جذب PHE روی سطح الکترود انجام شد. در ادامه به منظور ارزیابی پاسخ حسگر، پس از شستن الکترود با آب مقطر، آنرا در محلول پتانسیم فروسیانید با غلظت ۲/۰ میلی مولار محتوى سدیم سولفات ۰/۲ مولار قرار داده شد. پتانسیم فروسیانید یک گونه الکتروفعال بوده و از آن به عنوان ردیاب^(۱) استفاده می شود. اندازه گیری های الکتروشیمیایی، در بازه ای پتانسیل ۰/۸-۰/۶ ولت با سرعت روش ۵۰ میلی ولت بر ثانیه انجام شد. میزان کاهش جریان پیک آندی مربوط به اکسایش ردیاب فروسیانید متناسب با میزان PHE وارد شده در شبکه MIP در مرحله جذب می باشد و درنتیجه می تواند به عنوان سیگنال تجزیه ای برای اندازه گیری PHE مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه ها و بحث


تهیه الکتروشیمیایی پلیمر قالب گیری شده ملکولی در حضور الگو و در نبود الگو

شکل ۱ ولتاومگرام چرخه ای الکترودپوزیت PE بر GCE شیشه در حضور PHE در گستره ای پتانسیل ۱-۱+ ولت را نشان می دهد. همان گونه که دیده می شود، با افزایش شمار اسکن ها مقدارهای

و شاخه های زنجیری در PE باعث ایجاد یک قالب سه بعدی با ملکول الگو (PHE) شده است.

(1) Prope

مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها در شکل ۳ ارایه شده است. نتیجه های نمودار شکل ۳ نشان می دهد که تعداد چرخه های اسکن در ولتاومتری چرخه ای تأثیر مستقیم روی ضخامت پلیمر حک شده



شکل ۲- ولتاومگرام های چرخه ای در محلول فروسیانید 2 mM Na_2SO_4 0.2 M در گستره پتانسیل $0.6/0.0\text{ V/S}$ (a) الکترود برنه GCE، (b) الکترود NIP/GCE، (c) الکترود NIP و 0.5 V/S (d) MIP/GCE پس از فرایند حذف الگو، (e) MIP پس از فرایند حذف الگو، (f) NIP پس از حذف الگو و برهمکنش دوباره با الگو، (g) MIP پس از حذف الگو و برهمکنش دوباره با الگو.

دارد، که آن هم به نوبه ای خود بر روی حساسیت و پایداری حسگر اثر می گذارد. با توجه به نمودار شکل ۳، تعداد ۱۵ چرخه، بیشترین حساسیت یا جریان را نشان می دهد. دلیل کاهش حساسیت در شرایط تعداد چرخه بیشتر از ۱۵، این است که بهطور کلی، اگر غشای پلیمر حک شده بیش از اندازه ضخیم باشد، ملکول های الگو که در مرکز غشای پلیمری قرار گرفته اند

آمین PHE قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی با هر دو گروه آمین می باشد. افزون بر آن، بر همکنش $\pi-\pi$ بین حلقه بنزن PE با ساختار آروماتیک PHE موجود می آید. در نتیجه این ارتباط متقابل

رفتار الکتروشیمیایی PHE در سطح GCE در اصلاح شده با PE

به منظور بررسی قابلیت شناسایی و اندازه گیری PHE توسط MIP/GCE و NIP/GCE دو سامانه MIP/GCE و NIP/GCE الکتروشیمیایی این دو سامانه توسط محلول پتانسیم فروسیانید $2/0$ میلی مولار دارای سدیم سولفات 0.2 مولار، که به عنوان ردیاب ردوكس به کار گرفته شده، بررسی شد. نتیجه های این مطالعه در ولتاومگرام های شکل ۲ ارایه شده است. منحنی (a) نشان دهنده یک جفت پیک اکسایش و کاهش پتانسیم فروسیانید در سطح GCE بهینه سازی نشده می باشد. در ولتاومگرام های b و c هیچ پیک اکسایش و کاهشی دیده نشده است. این دو منحنی مربوط به الکترود GCE دارای NIP و MIP می باشد. این مسئله می تواند ناشی از این حقیقت باشد که فیلم پلیمری سنتز شده باعث ایجاد لایه ای محافظتی روی سطح الکترود می شود و امکان عبور فروسیانید از این لایه برای رسیدن به سطح الکترود جهت فرایند الکتروشیمیایی وجود ندارد. زمانی که فرایند حذف الگو روی هر دو الکترودهای NIP و MIP انجام می شود، تعییری در رفتار الکترود NIP به وجود نمی آید (منحنی d)، ولی در مورد MIP جفت پیک ردوكس مربوط به فروسیانید دیده می شود (منحنی e) این مسئله بخوبی گویای این واقعیت است که حذف الگو از شبکه پلیمر باعث تشکیل سایت های تشخیص و یا حفره هایی می شود که امکان عبور فروسیانید و رسیدن آن به سطح الکترود برای انجام فرایند الکتروشیمیایی را می دهد. زمانی که الکترودهای MIP و NIP توسط الگو دوباره لود می شوند، در مورد NIP تعییری در رفتار الکترود در محلول فروسیانید دیده نمی شود (منحنی f). ولی در مورد MIP دوباره پیک های مربوط به فروسیانید ناپدید می شوند (منحنی g). این مسئله می تواند ناشی از پر شدن دوباره روزنہ موجود در MIP توسط الگو و متوقف شدن فرایند رسیدن ردیاب به سطح الکترود باشد.

بهینه سازی چرخه های اسکن

به منظور بررسی تأثیر تعداد چرخه های اسکن در ولتاومتری چرخه ای، تولید پلیمر حک شده، با تعداد چرخه های گوناگون اسکن تکرار شد. پس از تولید هر الکترود، پاسخ حسگر، توسط محلول دارای پتانسیم فروسیانید $2/0$ میلی مولار و سدیم سولفات 0.2 مولار

به دست آمد. بنابراین ۱۵ چرخه به عنوان شرایط بهینه برای ضخامت غشاً بهینه برای دستیابی به بالاترین حساسیت به PHE انتخاب شد.

به عبارتی برای حذف الگو، الکترود حک شده را در ۱۰ میلی لیتر محلول شامل ۱:۱ استیک اسید و متانول که توسط همزن مغناطیسی هم زده می شود قرار می دهیم، در این شرایط الگو می تواند به طور کامل و سریع خارج شود. نتیجه های به دست آمده، توسط نمودار ۶ از شکل ۲ هم تأیید می شود.

بهینه کردن غلظت مونومر


غلظت مونومر در فرایند الکتروپلیمریزاسیون، روی رفتار حسگر تأثیر دارد. همچنین، غلظت مونومر به کار گرفته شده باید متناسب با ضخامت غشاً و غلظت مولکول الگو (حک شده) در قالب پلیمر باشد. [۳۵، ۴۳]. به منظور بررسی تأثیر غلظت مونومر روی پاسخ حسگر، غلظت های گوناگونی از گونه PE در گستره ۲ تا ۱۰ میلی مولار انتخاب شد، پس از ساخت حسگر در غلظت های گوناگون از مونومر، حساسیت حسگر توسط محلول پروب (محلول پتانسیم فروسانیید ۰/۲ میلی مولار و ۰/۰ مولار سدیم سولفات) در بازه هی پتانسیل ۰/۶ تا ۰/۸ ولت مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه های این پژوهش در نمودار شکل ۴ ارایه شده است.

نتیجه ها نشان می دهد که پاسخ MIP / GCE به PHE با افزایش غلظت PE تا ۴ میلی مولار افزایش می یابد. وقتی غلظت بیش از ۴ میلی مولار افزایش یابد، جریان پیک کاهش می یابد. یافته ها نشان داده که غلظت زیاد مونومر ممکن است منجر به تولید یک غشاً توده ای شود و این باعث می شود که سایت های تشخیص به آسانی در دسترنس نباشند [۴۱، ۳۹]. بنابراین غلظت بهینه مونومر در این کار ۴ میلی مولار انتخاب شد.

بهینه کردن غلظت الگو

یک پارامتر مهم در پاسخ حسگر، غلظت الگو در مخلوط پلیمریزاسیون می باشد. تأثیر غلظت الگو بر روی پاسخ GCE / MIP در طی الکتروپلیمریزاسیون PE در گستره ۰/۵ تا ۱ میلی مولار و توسط محلول پروب (شامل ۰/۲ میلی مولار پتانسیم فروسانیید و ۰/۰ مولار سدیم سولفات) در بازه هی پتانسیل ۰/۶ تا ۰/۸ ولت مورد بررسی قرار گرفت. و نتیجه ها در شکل ۵ آورده شده است. پاسخ MIP / GCE به PHE با افزایش غلظت الگو بین ۰/۵ تا ۱ میلی مولار افزایش می یابد. وقتی غلظت بیش از ۱ میلی مولار

به طور کامل نمی توانند از قالب پلیمر خارج شوند [۳۳]. بررسی ها نشان داد که بالاترین اختلاف جریان میان MIP / GEC برای PHE با به کار بردن ۱۵ چرخه در جریان الکتروپلیمریزاسیون



شکل ۳- تعداد چرخه های به کار برده شده برای پاسخ در طی ولتاکثری چرخه ای (CV) (جریان مربوط به حسگر در محلول شامل ۰/۰ مولار پتانسیم فروسانیید و ۰/۰ مولار سدیم سولفات می باشد).

حذف مولکول الگو

پس از الکتروسترنز، الگو باید به جهت ایجاد حفره های حک شده به روشنی حذف شود. بین مولکول های مونومر (PE) و الگو (PHE) برهمه کنش های متعددی، از جمله پیوند هیدروژنی و الکترواستاتیک بین گروه های هیدرکسی و آمین وجود دارد. روش های زیادی برای حذف الگو در پلیمرهای حک شده ملکولی وجود دارد. این روش ها شامل واجذب سیال فوق بحرانی [۳۴]، استخراج به کمک امواج میکروویو [۳۴]، اکسیداسیون پلیمر [۳۵]، احیای الگو در پلیمر [۳۶، ۳۷] و استخراج با حلal [۳۸-۴۳] می باشد. از میان این روش ها، استخراج با حلal جزء مهم ترین ها می باشد. چرا که حلal می تواند با پلیمر تعامل قوی داشته باشد و الگو را در خود حل کند. در پژوهش پیش رو، سامانه های حالی متعددی مانند الکل، آب خالص، مخلوط استونیتریل - استیک اسید (۰/۱ V/V)، مخلوط استونیتریل - آب (۰/۱ V/V) و مخلوط استیک اسید - متانول (۱:۱ V/V) به کار گرفته شد. نتیجه ها نشان داد که مخلوط استیک اسید - متانول (۱:۱ V/V) می تواند به طور کامل و سریع الگو را حذف کند. چرا که PHE در محلول استیک اسید - متانول به آسانی حل می شود. در حالی که محلول های دیگر یا به صورت جزئی یا اصلًا قادر به حذف مولکول الگو نبودند.

بنابراین برای مرحله های بعدی پژوهش، محلول شامل استیک اسید و متانول با نسبت حجمی - حجمی ۱:۱ انتخاب شد.

از ۱ میلی مولار از PHE ملکول های PHE با ملکول های بیشتری از مونومر تشکیل کمپلکس می دهند، این امر منجر به کاهش احتمالی تشکیل پیوند متقابل و بدام افتادن نتیجه بخش ملکول الگو در قالب سه بعدی می شود [۴۱]. بنابراین، مقدار بهینه از PHE برای آماده سازی MIP / GCE لازم است با توجه به نتیجه ها، مقدارهای ۱/۰ میلی مولار از غلظت PHE به عنوان مقدارهای بهینه ارزیابی شد. و نسبت ملکول مونومر به الگو ۴ به ۱ ارزیابی شد و برای مطالعه های بعدی مورد استفاده قرار گرفت.


بهینه سازی pH

اثر pH محلول بر روی عملکرد MIP / GCE نسبت به جذب PHE در محلول بافر فسفات ۱/۰ مولار در pH های گوناگون از ۳ تا ۱۰ و توسط ولتاومگرام چرخه ای مربوطه و در سرعت روش ۵۰ mV/s ثبت شد. شکل ۶ نتیجه های به دست آمده را نشان می دهد. همان گونه که منحنی نشان می دهد، با افزایش pH جریان پیک افزایش می یابد. بیشترین جریان در pH = ۹ دیده می شود. با افزایش pH بیشتر از ۹ جریان پیک کاهش می یابد. بنابراین pH = ۹ نشان دهنده pH بهینه می باشد.


بهینه کردن جذب فنیل افرين هیدروکلرید

جذب الگوی خارج شده از MIP یکی دیگر از پارامترهای مهم در عملکرد حسگر حک شده می باشد، که در این کار مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از خارج کردن الگو از فیلم MIP ، حسگر را در محلول بافر فسفات با pH = ۹ محتوی ۰/۰۰۳ میلی مولار PHE قرار داده شد، و پتانسیل ها و زمان های گوناگون برای جذب الگو مورد بررسی قرار گرفت. سپس حسگر را در محلول پروفیل سولفات قرار داده و جریان کیفی پیکها مورد بررسی قرار گرفت. تغییر پتانسل از ۰/۰ تا ۱/۵ مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه های به دست آمده از ولتاومگرام های ثبت شده در شکل ۷ آمده است. زمان های جذب ۵ تا ۶۰ ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. ولتاومگرام های آن در شکل ۷ آمده است. بهترین نتیجه وقتی پتانسیل بر روی ۱ ولت شکل ۷ و بهترین زمان در ۳۰ ثانیه شکل ۸ تنظیم شد به دست آمد. در ادامه پتانسل ۱ ولت و زمان ۳۰ ثانیه به عنوان پتانسیل و زمان جذب بهینه انتخاب شد.


منحنی درجه بندی، حد تشخیص و تکرار پذیری روش و تجدید پذیری روش
ارقام شایستگی، در ارزیابی یک روش تجزیه ای از اهمیت بالایی برخوردارند. به همین دلیل، در این بخش، روش بهینه شده




شکل ۴ - تأثیر غلظت مونومر در طی الکتروپلیمریزاسیون بر روی پاسخ MIP/GCE (جریان مربوط به حسگر در محلول شامل ۲/۰ مولار پتانسیم فروسیانید و ۰/۲ مولار سدیم سولفات می باشد).



شکل ۵ - تأثیر غلظت الگو در طی الکتروپلیمریزاسیون بر روی پاسخ MIP/GCE (جریان مربوط به حسگر در محلول شامل ۲/۰ مولار پتانسیم فروسیانید و ۰/۲ مولار سدیم سولفات می باشد).





شکل ۶ - ولتاومگرام های DP مربوط به PHE بر روی الکترود MIP/GCE. غلظت های از a تا b به ترتیب: ۰، ۵، ۲۰، ۳۵، ۵۰، ۸۰، ۹۵ و $110 \mu\text{M}$ می باشد.

از نظر بازه خطي منحنی کالیبراسیون، حد تشخیص روش و تکرارپذیری و تجدید پذیری مورد بررسی قرار گرفت.


جهت محاسبه گستره خطی روش حاضر در تعیین غلظت PHE از روش ولتاومتری پالسی تفاضلی (DPV) استفاده شد. به منظور محاسبه گستره خطی حسگر ارایه شده، محلول های با غلظت های گوناگون از داروی PHE توسط الکترود مورد نظر و روش پالسی تفاضلی مورد استفاده قرار گرفت. در هر ولتاومگرام، ارتفاع پیک آندی متناصر با غلظت داروی PHE می باشد. با توجه به داده های نمودار ولتاومگرام شکل ۶، با افزایش غلظت PHE در محلول، جریان پیک آندی کاهش می یابد. دلیل آن این است که مولکول PHE می تواند سایت های پیوندی را اشغال کند. در نتیجه باعث کاهش جریان آندی می شود.

منحنی برسنجی به صورت جریان پیک آندی در مقابل غلظت PHE ترسیم شد. نتیجه های به دست آمده در شکل ۱۰ گزارش شده اند، که نشان دهنده خطی بودن منحنی در بازه $5 \mu\text{M}$ تا $110 \mu\text{M}$ و حد تشخیص $0.9 \mu\text{M}$ می باشد.


تکرارپذیری روش و تجدید پذیری ساخت الکترود

به منظور بررسی تکرارپذیری روش حاضر، الکترود اصلاح شده تهیه و آنالیز PHE با استفاده از این الکترود ۵ بار تکرار شد و جریان های پیک آندی به دست آمده ثبت شد. که با استفاده از آنها انحراف استاندارد نسبی برای دو غلظت $0.5 \mu\text{M}$ و $80 \mu\text{M}$ میلی مولار به ترتیب 2.1% و 1.9% درصد محاسبه شد. این نتیجه ها نشان دهنده تکرارپذیری خوب روش، در استفاده از الکترود در مرحله اندازه گیری می باشد.


برای بررسی تجدید پذیری ساخت الکترود، ۵ الکترود اصلاح شده به طور مجزا تهیه و آنالیز PHE با استفاده از این الکتروودها انجام شد. انحراف استاندارد نسبی پاسخ حسگر برای $35 \mu\text{g/L}$ میکروگرم بر لیتر PHE، 2.7% بدست آمد. این نتیجه ها




شکل ۶ - تأثیر pH محلول بر روی عملکرد MIP/GCE نسبت به جذب PHE در محلول بافر فسفات 0.1 M مولار (جریان مربوط به حسگر در محلول شامل 0.1 M مولار پتانسیم فروسیانید و 0.2 M مولار سدیم سولفات می باشد).



شکل ۷ - تأثیر پتانسیل بر جذب الگو خارج شده از MIP



شکل ۸ - تأثیر زمان بر جذب الگو خارج شده از MIP



از پارامترهایی که در کارایی یک الکترود به ویژه در زمان استفاده از آن در نمونه‌های حقیقی بسیار مؤثر می‌باشد، گزینش پذیری آن است. برای بررسی میزان اثر سایر ترکیب‌ها بر روی پاسخ

نشان دهنده تجدید پذیری خوب روش در هنگام ساخت الکترود می‌باشد.


گزینش پذیری روش

جدول ۱- اثر حضور داروهای گوناگون در خطای اندازه‌گیری داروی PHE

داروهای گوناگون	درصد خطای اندازه‌گیری داروی فنیل افرین هیدروکلراید
فنیل پروپانولامین هیدروکلراید	۴
کلروفنیرآمین مالثات	۳
دیفن هیدرامین هیدروکلراید	۲
بیوتون	۲
جنتامایسین	۱
دوپامین	۵
اسکوربیک اسید	۴
استامینوفن	۴

غلاظت PHE و مزاحم به ترتیب ۳۵٪ و ۳۵۰ میکرومولا ر می‌باشد.

%E درصد خطای S_{A+I} سیگنال (جریان) پیک آندی در حضور آنالیت و گونه مزاحم و S_A سیگنال تجزیه‌ای (جریان پیک آندی) در حضور آنالیت به تنهایی می‌باشد. بر این اساس، اثر برخی گونه‌ها بر روی پاسخ الکترود نسبت به PHE مورد ارزیابی قرار گرفت. این نتیجه‌ها نشان می‌دهند که داروهای آزمایش شده مزاحمتی نداشتند. نتیجه‌های به دست آمده در جدول ۱ گزارش شده است. با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، روش حاضر از گزینش پذیری متناسبی برای آنالیز داروی PHE در نمونه‌ها برخوردار می‌باشد.



کاربرد تجزیه‌ای روش

جهت نشان دادن کاربرد الکترود ارایه شده در کار حاضر، استفاده از آن در تعیین PHE در نمونه‌ی داروی کلداکس (تولید شده در کارخانه داروسازی عبیدی، ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این امر ۱ عدد قرص کلداکس (شامل ۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید) تهییه و در بافر فسفات با $pH = 9/0$ حل شد و توسط کاغذ صاف و سرانجام در بالن ژوژه ۱۰۰۰ میلی لیتری به حجم رسانده شد. در ادامه با روش افزایش استاندارد مقدار PHE در آن اندازه گیری شد. نتیجه‌های آنالیز این دارو در جدول ۲ گزارش شده است. با استفاده از اضافه کردن مقدارهای استانداردی از PHE

شکل ۱۰- نمودار کالیبراسیون PHE

الکترود نسبت به یون PHE، داروهای گوناگون به طور جداگانه به محلول آبی دارای ۳۵٪ میکروگرم بر لیتر PHE افزوده و با روش ارایه شده اندازه گیری شد و تأثیر آن‌ها در پاسخ الکترود نسبت به PHE مورد مطالعه قرار گرفت. درصد خطای نسبی در سیگنال مربوط به PHE در اثر حضور گونه مزاحم از معادله (۱) قابل محاسبه است:

$$\%E = \frac{|S_{A+I} - S_A|}{S_A} \times 100 \quad (1)$$

درستی روش مورد ارزیابی قرار گرفت. همان‌گونه که دیده می‌شود، بازیابی PHE، بین $\frac{97}{2}$ و $\frac{103}{2}\%$ بود است آمد. درصد بازیابی خوب این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که MIP/GCE روش قابل پذیرش برای اندازه گیری PHE در نمونه‌های دارویی مانند کلداکس می‌باشد.

نتیجه گیری

این مطالعه، یک حسگر الکتروشیمیایی نوین بر اساس PE برای شناسایی PHE ارایه شده است. پلیمر حک شده ملکولی با به کار گرفتن PE به عنوان مونومر و PHE به عنوان الگو و به وسیله

جدول ۲- اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلراید در نمونه دارویی کلداکس.

RSD%	بازیابی (%)	فنیل افرین هیدروکلراید تعیین شده (μM)	فنیل افرین هیدروکلراید اضافه شده (μM)	نمونه
-	-	۲۴/۲۳	.۰	دارویی کلداکس
۲/۱	۹۹/۱	۳۳/۹۲۶	۱۰/۰	
۳/۸	۹۷/۲	۵۲/۷۱۰	۳۰/۰	
۲/۷	۱۰۳	۷۶/۳۰۰	۵۰/۰	

جدول ۳ مقایسه حسگر حاضر برای اندازه گیری PHE با روش‌های دیگر را در نمونه‌های حقیقی نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول ۳ قابل دیدن است، روش حاضر دارای گستره‌ی خطی گسترده‌تر نسبت به برخی از روش‌ها می‌باشد. تکرار پذیری خوب این روش نسبت به بیشتر روش‌ها از برتری دیگر این روش هستند. حد تشخیص این روش از بسیاری از روش‌های دیگر پایین‌تر می‌باشد.

الکتروپلیمریزاسیون بر روی الکترود کربن شیشه سنتز می‌شوند. ویژگی‌های سطح الکترود تصحیح شده بوسیلهٔ ولتا مترا چرخه‌ای و ولتا مترا پالسی تفاضلی مورد بررسی قرار گرفت. از برتری‌های دیگر روش MIP / GCE این است که با محلول استخراج در زمان کوتاه ۱۰ ثانیه می‌توان الگو را خارج و آنالیت (الگو) را با اعمال پتانسیل کم (۱ ولت) و زمان کوتاه (۳۰ ثانیه) جذب آنالیت را سرعت بخشیده درحالی که فیلم قالب گیری شده موجب جذب انتخاب گری ترکیب‌ها می‌شود. استفاده از روش حاضر در نمونه‌های حقیقی بدون مزاحمت سایر داروها از برتری‌های دیگر این روش می‌باشد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲

مراجع

- [1] Mestre Y.F., Zamora L.L., Calatayud J.M., [Determination of Phenylephrine Hydrochloride by Flow Injection Analysis with Chemiluminescence Detection, AOAC International, 84: 13-18\(6\) \(2001\)](#).
- [2] Kalambate P.K., Srivastava A.K., [Simultaneous Voltammetric Determination of Paracetamol, Cetirizine and Phenylephrine Using a Multiwalled Carbon Nanotube-Platinum Nanoparticles Nanocomposite Modified Carbon Paste Electrode, Sensors and Actuators B: Chemical, 233: 237-248 \(2016\)](#).
- [3] Knochen M., Giglio J., [Flow-Injection Determination of Phenylephrine Hydrochloride in Pharmaceutical Dosage Forms with on-Line Solid-Phase Extraction and Spectrophotometric Detection, Talanta, 64: 1226-1232 \(2004\)](#).

- [4] Beyene N.M, Van Staden J.F., Sequential Injection Spectrophotometric Determination of Phenylephrine Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations, *Talanta*, **63**: 599-604 (2004).
- [5] Shama S.A., Spectrophotometric Determination of Phenylephrine Hcl and Orphenadrine Citrate in Pure and in Dosage Forms, *J. Pharm. Biomed. Anal.*, **30**: 1385-1392 (2002).
- [6] Palabiyik I.M., Onur F., The Simultaneous Determination of Phenylephrine Hydrochloride, Paracetamol, Chlorpheniramine Maleate and Dextromethorphan Hydrobromide in Pharmaceutical Preparations, *Chromatographia*, **66**: 93–96 (2007).
- [7] Mahgoub H., Computerized Derivative Spectrophotometric Assay of two Component Mixture Using Least Squares Method, *Ind. Pharm.*, **16**: 2135-2144 (1990).
- [8] Salem H., Latef H.E.A., Elsadek M.A., Aboul-kheir A., UV Derivative Spectrophotometric Determination of Phenylepherine Hydrochloride in Presence of Chlorphneramine Maleate, Sulphacetamide or Prednisolone Acetate, *Spectrosc. Lett.* **23**: 1065-1080 (1990).
- [9] Galmier M.J., Frasey A.M., Meski S., Beyssac E., Petit J., Aiache J.M., Lartigue C., High-Performance Liquid Chromatographic Determination of Phenylephrine and Tropicamide in Human Aqueous Humor, *Biomed. Chromatogr.*, **14**: 202-204 (2000).
- [10] Erk N., Kartal M., Simultaneous High Performance Liquid Chromatographic and Derivative Ratio Spectra Spectrophotometry Determination of Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride, *Farmaco*, **53**: 617-622 (1998).
- [11] Caraballo L., Fernández-Arévalo M., Holgado M.A.R.I.A., Alvarez-Fuentes J., Rabasco A.M., Communications Simultaneous Hplc Determination of some Drugs Commonly Used in Cold Medications: Dextromethorphan, Dephenhydramine, Phenylephrine, Phenylpropanolamine and Pseudoephedrine, *Drug Dev. Ind. Pharm.* **21**: 605-613 (1995).
- [12] Lau L.W., Mok C.S., High-performance Liquid Chromatographic Determination of Active Ingredients In Cough-Cold Syrups with Indirect Conductometric Detection, *J. Chromatogr A.*, **693**: 45-54 (1995).
- [13] El Sadek M., El Shanawany A., AboulKhier A., Rucker G., Determination of the Components of Analgesic Mixtures Using High-Performance Thin-Layer Chromatography, *Analyst*, **115**: 1181-1184 (1990).
- [14] Kountourellis J.E., Markopoulou C.K., Georgakopoulos P.P., An HPLC Method for the Separation and Simultaneous Determination of Antihistamines, Sympathomimetic Amines and Dextromethorphan in Bulk Drug Material and Dosage Forms, *Anal. Lett.*, **23**: 883-891 (1990).
- [15] Arancibia J.A., Nepote A.J., Escandar G.M., Olivieri A.C., Spectrofluorimetric Determination of Phenylephrine in the Presence of a Large Excess of Paracetamol, *Anal. Chim. Acta*, **419**: 159-168 (2000).
- [16] Nepote A.J., Olivieri A.C., Simultaneous Spectrofluorometric Determination of Oxatomide and Phenylephrine in the Presence of a Large Excess of Paracetamol, *Anal. Chim. Acta*, **439**: 87-94 (2001).

- [17] Gomez M.R., Olsina R.A., Martinez L.D., Silva M.F., **Simultaneous Determination of Dextromethorphan, Diphenhydramine and Phenylephrine in Expectorant and Decongestant Syrups by Capillary Electrophoresis**, *J. Pharm. Biomed. Anal.*, **30**: 791-799 (2002).
- [18] Shoukrallah L., Sakla A., Paletta B., **Quantitative Determination of Some Pharmaceuticals in Bulk Drugs and Tablets by Proton Magnetic Resonance (PMR) Spectroscopy**, *Farmaco*, **45**: 455-63 (1990).
- [19] Perlado J.C., Zapardiel A., Bermejo E., PCrez J.A., Hemhndez L., **Determination of Phenylephrine with a Modified Carbon Paste Electrode**, *Anal. Chim. Acta*, **305**: 83-90 (1995).
- [20] Samadi Maybodi A., Hassani Nejad Darzi S.K., Ilkhani H., **A New Sensor for Determination of Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride and Chlorpheniramine Maleate in Pharmaceutical Samples Using Nickel Phosphate Nanoparticles Modified Carbon Paste Electrode**, *Anal. Bioanal. Electrochem*, **2**: 134-145 (2011).
- [21] Huang F., Jin G., Liu Y., Kong J., **Sensitive Determination of Phenylephrine and Chlorprothixene at Poly (4-Aminobenzene Sulfonic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode**, *Talanta*, **74**: 1435 – 1441 (2008).
- [22] Zhu Y.H., Zhanag Z.L., Zhao W., Pang D.W., **Voltammetric behavior and Determination of Phenylephrine at a Glassy Carbon Electrode Modified with Multi-Wall Carbon Nanotubes**, *Sens. Actuators B: Chem.*, **119**: 308 -314 (2006).
- [23] Li K., Zhu M., Zhang H., Zhao J., **Electrochemical Determination of Phenylephrine Hydrochloride Based on Graphene-TiO₂ Modified Glassy Carbon Electrode**, *Int. J. Electrochem. Sci.*, **8**: 4047- 4054 (2013).
- [24] SunD., Zhang Y., Wang F.R., Wu K.B., Chen J.W., Zhou Y.K., **Electrochemical Sensor for Simultaneous Detection of Ascorbic Acid, Uric Acid and Xanthine Based on the Surface Enhancement Effect of Mesoporous Silica**, *Sens. Actuators, 141*: 641-645 (2009).
- [25] Aghaei A., Hosseini M.R.M., Najafi M., **A Novel capacitive Biosensor for Cholesterol Assay that Uses an Electropolymerized Molecularly Imprinted Polymer**, *Electrochim. Acta*, **55**: 1503-1508 (2010).
- [26] Ma J., Yuan L.H., Ding M.J., Wang S., Ren F., Zhang J., Du S.H., Li F., Zhou X.M., **The Study of Core–Shell Molecularly Imprinted Polymers of 17 β -Estradiol on the Surface of Silica Nanoparticles**, *Biosens. Bioelectron*, **26**: 2791-2795 (2011).
- [27] Ting Liu Y., Deng J., Lin Xiao X., Ding Li., Li Yuan Y., Li H., Ting Li X., Na Yan X., Li Wang L., **Electrochemical Sensor Based on a Poly (Para-Aminobenzoic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode for the Determination of Melamine in Milk**. *ElectroChimica Acta*, **56**: 4595-4602 (2011).
- [28] Zhang Z.H., Hu Y.F., Zhang H.B., Luo L.J., Yao S.Y., **Electrochemical Layer-by-Layer Modified Imprinted Sensor Based on Multi-Walled Carbon Nanotubes and Sol–Gel Materials for Sensitive Determination of Thymidine**, *J. Electroanal.Chem.*, **644**: 7-12 (2010).

- [29] Ashley J., Shahbazi M.A., Kant K., Wolff V.A.C.B., Bang D.D., Sun Y., *Molecularly Imprinted Polymers for Sample Preparation and Biosensing In Food Analysis: Progress and Perspectives, Biosensors and Bioelectronics*, **91**:606-615(2017)
- [30] Ostovan A., Ghaedi M., Arabi M., Asfaram A., *Hollow Porous Molecularly Imprinted Polymer for Highly Selective Clean-Up Followed by Influential Preconcentration of Ultra-Trace Glibenclamide from Bio-Fluid*, *Journal of Chromatography A*, **1520**: 65-74 (2017).
- [31] Liu X., Ren J., Su L., Gao X., Tang Y., Ma T., Zhu L., *Novel Hybrid Probe Based on Double Recognition of Aptamer-Molecularly Imprinted Polymer Grafted on Upconversion Nanoparticles for Enrofloxacin Sensing*, *Biosensors and Bioelectronics*, **87**: 203-208 (2017).
- [32] Peng H., Liang C., Zhou A., Zhang Y., Xie Yao S., *Development of a New Atropine Sulfate Bulk Acoustic Wave Sensor Based on a Molecularly Imprinted Electrosynthesized Copolymer of Aniline with O-Phenylenediamine*, *Anal. Chim. Acta*, **423**: 221-228 (2000).
- [33] Xu F., Gao M.N., Shi G.Y., Wang L., Zhang W., Xue J., Jin L.T., *Simultaneous Detection of Monoamines in Rat Striatal Microdialysate at Poly(Para-Aminobenzoic Acid) Modified Electrode by High-Performance Liquid Chromatography*, *Anal. Chim. Acta*, **439**: 239-246(2001).
- [34] Xie G., Gao S., Gue Q., Xu K., *Electrochemical Sensor for 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid Using Molecularly Imprinted Polypyrrole Membrane as Recognition Element*, *Mikrochim Acta*, **169**: 145-152 (2010).
- [35] Ellwanger A., Kalsson L., Owens P.K., Berggren C., Crecenzi C., Ensing K., Bayoudh S., Cormack P., Sherrington D., Sellegren B., *Evaluation of Methods Aimed at Complete Removal of Template From Molecularly Imprinted Polymers*, *Analyst*, **126**: 784-792 (2001).
- [36] Özcan L., Şahin Y., *Determination of paracetamol Based on Electropolymerized-Molecularly Imprinted Polypyrrole Modified Pencil Graphite Electrode*, *Sens. Actuators B: Chem.*, **127**: 362-369 (2007).
- [37] Liu Y., Song Q.J., Wang L., *Development and Characterization of an Amperometric Sensor for Tricosan Detection Based on Electropolymerized Molecularly Imprinted Polymer*, *Microchem. J.*, **91**: 222-226 (2009).
- [38] Gómez-Caballero A., Goicolea M.A., Barrio R.J., *Paracetamol Voltammetric Microsensors Based on Electrocopolymerized–Molecularly Imprinted Film Modified Carbon Fiber Microelectrodes*, *Analyst*, **130**: 1012-1018 (2005).
- [39] Albano D.R., Sevilla III F., *Piezoelectric Quartz Crystal Sensor for Surfactant Based on Molecularly Imprinted Polypyrrole*, *Sens. Actuators B: Chem.*, **121**: 129-134 (2007).
- [40] Gómez-Caballero, A.; Unceta, N.; Aranzazu Goicolea, M.; Barrio, R.J. *Evaluation of the Selective Detection of 4,6-Dinitro-O-Cresol by a Molecularly Imprinted Polymer Based Microsensor Electrosynthesized in a Semiorganic Media*, *Sens. Actuat. B*, **130**: 713–722 (2008).
- [41] Ebarvial B.S., Cabanilla S., Sevilla III F., *Biomimetic Properties and Surface Studies of a Piezoelectric Caffeine Sensor Based on Electrosynthesized Polypyrrole*, *Talanta*, **66**: 145-152 (2005).

- [42] Zhang J., Wang Y.Q., Lv R.H., Xu L., [Electrochemical Tolazoline Sensor Based on Gold Nanoparticles and Imprinted Poly-o-aminothiophenol Film](#), *Electrochim. Acta.*, **55**: 4039-4044 (2010).
- [43] Özkorucuklu S.P., Şahin Y., Alsancak G., [Voltammetric Behaviour of Sulfamethoxazole on Electropolymerized-Molecularly Imprinted Overoxidized Polypyrrole](#), *Sensors*, **8**: 8463-8478 (2008).