

# شناسایی و مطالعه نانو ذره‌های مس (II) اکسید تهیه شده از تجزیه گرمایی کمپلکس‌های نوین مس (II) با لیگندهای کلر دار چهار دندانه دارای گروه‌های عاملی آزو-آزو متین

زهره شفاقی<sup>\*</sup><sup>+</sup>، رضوانه رضائزاد

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

**چکیده:** روش‌های گوناگونی برای تهیه نانو ذره‌های مس (II) اکسید با شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت در منابع آورده شده است. یکی از روش‌هایی که به دلیل به دست آمدن فراورده‌های با خلوص بالا و ساختار کامل به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، پیروزیز کمپلکس‌های مس دارای لیگندهای آلی می‌باشد. در همین راستا در این کار پژوهشی، نخست دو پیش‌ماده جدید  $CuL^1$  و  $CuL^2$  از واکنش نمک مس (II) استات تک آبه با مشتق‌های آزو-آزو متین  $H_2L^1$  و  $H_2L^2$  تهیه و با فناوری‌های متداول شناسایی شدند. نتیجه‌هایی به دست آمده نشان داد که در هر دو کمپلکس، لیگندهای به صورت آنیونی و چهار دندانه با اتم‌های دهنده N و O به مرکز یون مس (II) متصل می‌شوند. در مرحله بعدی نانو ذره‌های مس (II) اکسید از پیروزیز ساده پیش‌ماده‌های یاد شده در دمای  $550^\circ C$  و به مدت ۲۴ ساعت تهیه شدند. نانو ذره‌هایی به دست آمده با فناوری‌های طیف سنجی FT-IR، پراش پرتو X (XRD) و میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM) مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. بررسی الگوهای پراش سامانه تک فازی با ساختار مونوکلینیک را برای نانو ذره‌ها مشخص کرد. همچنین مقایسه الگوی‌های پراش نشان داد که نانو ذره‌هایی به دست آمده از پیش‌ماده  $CuL^2$  دارای کریستالیته بالاتر می‌باشند. سرانجام تصویرهای SEM نشان داد شکل‌های نانو ذره‌هایی به دست آمده از  $CuL^1$  کروی و نانو ذره‌هایی به دست آمده از  $CuL^2$  مکعبی می‌باشند. نانو ذره‌هایی اخیر در مقایسه بسبار ریزتر هستند و تمایل بالایی برای انباستگی دارند.

**واژه‌های کلیدی:** نانو ذره‌های مس (II) اکسید؛ تصویرهای SEM؛ پراش پرتو X؛ کمپلکس‌های مس (II)؛ لیگندهای آزو-آزو متین.

**KEYWORDS:** CuO nanoparticles; SEM images; X-ray powder diffraction; Cu(II) complexes; Azo-azomethine ligands.

## مقدمه

مغناطیسی ویژه بسیار مورد توجه است [۱,۲]. این ماده با دارا بودن باندگپ کوچک  $1/2$  الکترون ولت کاربردهای گسترده‌ای دارد. به عنوان نمونه می‌تواند به عنوان کاتالیست [۳-۶]، مبدل انرژی خورشیدی [۷، ۸]

مس (II) اکسید یک ترکیب نیمه هادی مهم با ساختار مونوکلینیک می‌باشد. این ترکیب ساده ترین عضو خانواده ترکیب‌های مس است که به دلیل ویژگی‌های نوری، فیزیکی، الکتریکی و

+E-mail: shaghaghi@azaruniv.ac.ir

\* عهده دار مکاتبات

## بخش تجربی

### مواد مورد استفاده

آنیلین، ۴-نیترو آنیلین، سدیم نیتریت، سدیم هیدروکسید، سدیم کربنات، هیدروکلریک اسید، سالیسیل آلدهید، ۴-کلرو-۲،۱-دی آمینو بنزن، مس (II) استات تک آبه، اتانول، استون و دی کلرومتان که همه تولید شرکت مرک آلمان می باشند. مواد و حلالها بدون خالص سازی مورد استفاده شدند. پیش لیگندهای ۱-۳ فرمیل-۴-هیدروکسو فنیل آزو ۴-نیترو بنزن و ۱-۳ فرمیل-۴-هیدروکسو فنیل آزو) بنزن مطابق منابع موجود تهیه شدند [۲۱، ۲۲].

### دستگاه های مورد استفاده

در این کار پژوهشی دستگاه های FT-IR مدل 27 Bruker Tensor، پراش پرتو ایکس (XRD) مدل D8-Advance، میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FE-SEM) مدل Mira3-XUM، آنالیز عنصری مدل Elementar Vario EL III، نقطه ذوب مدل Electrothermal 9100 استفاده شدند.

### تهیه لیگندهای $H_2L^1$ و $H_2L^2$

لیگندهای  $H_2L^1$  و  $H_2L^2$  از واکنش پیش لیگندهای ۱-۳ فرمیل-۴-هیدروکسو فنیل آزو) بنزن و ۱-۳ فرمیل-۴-هیدروکسو فنیل آزو) ۴-نیترو بنزن با ۲،۱-دی آمینو-۴-کلرو بنزن در حلال اتانول با نسبت مولی ۲ به ۱ در شرایط بازروانی به مدت ۴ ساعت قبلاً توسط همین گروه تهیه و با فناوری های متداول طیف سنجی شناسایی شده است [۲۳].

### سترن کمپلکس های مس روش عمومی

$H_2L^1$  (۰/۷ گرم، ۱/۲۵ میلی مول) و  $H_2L^2$  (۱ گرم، ۱/۵ میلی مول) در ۳۰ میلی لیتر دی کلرومتان حل شد. سپس محلول مس (II) استات تک آبه (۰/۲۱۵ گرم، ۱/۰۸ میلی مول یا ۰/۳ گرم، ۱/۵ میلی مول) در ۲۰ میلی لیتر اتانول قطره به محلول های بالا افزوده شد. بی درنگ رنگ محلول ها به قهوه ای تغییر یافت و رسوب تشکیل شد. مخلوط واکنش ها به مدت ۵ ساعت تحت عمل بازروانی قرار گرفت (پایان واکنش ها از طریق کرومatoگرافی با لایه نازک کنترل شد).


حسگر گاز [۹]، نشر زمینه [۱۰] و غیره مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی ها به طرز چشمگیری با ساخت نانوساختارهای گوناگونی از مس (II) اکسید بهبود می باید. تا کنون نانوساختارهای گوناگونی از مس (II) اکسید به شکل های نانو سیم، نانو صخره، نانو سوزن، نانو خوش و نانو ذره های تهیه شده اند. در دهه های اخیر روش های گوناگونی برای تهیه نانو ذره های مس (II) اکسید با اندازه ها و شکل های گوناگون پیشنهاد شده است که از جمله آن ها می توان به روش های اکسایش گرمایی [۱۱]، سوختن [۱۲]، روش های شیمیایی با استفاده از موج فرماصوت [۱۴، ۱۳] و روش هم رسوی تند [۱۵، ۱۶] اشاره کرد. استفاده از کمپلکس های دارای لیگندهای آلی به عنوان پیش ماده یکی دیگر از روش های تهیه نانو ذره های مس (II) اکسید می باشد که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش شامل پیروولیز ساده کمپلکس های دارای لیگندهای آلی می باشد [۱۷-۲۰].

با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این کار پژوهشی بررسی توانایی کاربرد دو کمپلکس جدید از مس (II) با لیگندهایی از مشتق های آزو شیف بازها برای تهیه نانو ذره های مس (II) اکسید می باشد. به این منظور نخست کمپلکس های موردنظر از واکنش لیگندهای ۱-۳-۴-امینو-۴-هیدروکسو فنیل آزو (بنزن) [۱-۳-۴-کلرو بنزن و ۱-۲،۱-۳-۴-امینو-۴-هیدروکسو فنیل آزو-۴-نیترو بنزن] [۱-۴-کلرو بنزن که به ترتیب با نشانه های اختصاری  $H_2L^1$  و  $H_2L^2$  مشخص می شوند با نمک مس (II) استات تک آبه تهیه و با فناوری های متداول طیف سنجی شناسایی می شوند. کمپلکس های لیگندهای  $H_2L^1$  و  $H_2L^2$  به ترتیب با نشانه های اختصاری  $CuL^1$  و  $CuL^2$  مشخص می شوند. در ادامه نانو ذره های مس (II) اکسید از پیروولیز کمپلکس های یاد شده در دمای ۵۵۰ درجه سیلسیوس و به مدت ۲۴ ساعت تهیه می شوند. نانو ذره های به دست آمده از کمپلکس های  $CuL^1$  و  $CuL^2$  به ترتیب با نشانه های اختصاری (۱)  $CuO$  NPs و (۲)  $CuO$  NPs مشخص می شوند. سپس نانو ذره های به دست آمده با فناوری های گوناگون مانند طیف سنجی فروسرخ<sup>(۱)</sup>، طیف سنجی پرتو ایکس<sup>(۲)</sup> میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی<sup>(۳)</sup> مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. سرانجام نانو ذره های به دست آمده از دو پیش ماده متفاوت از نظر کریستالیته، اندازه ذره ها و ریخت شناسی مورد مقایسه قرار می گیرند.

(۱) Fourier-transform Infrared Spectroscopy (FT-IR spectroscopy)

(۲) X-ray Powder Diffraction (XRD)

(۳) Field-emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)

شکل ۱- واکنش تهیه کمپلکس‌های  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$ .

طیف FT-IR کمپلکس  $\text{CuL}^1$  در مقایسه با لیگنده آزوآزمتین  $\text{H}_2\text{L}^1$  جایه‌جایی ارتعاش کشنی متقارن گروه‌های ایمینی از  $1612 \text{ cm}^{-1}$  به  $1606 \text{ cm}^{-1}$  و جایه‌جایی ارتعاش کشنی متقارن گروه‌های -OH از  $3422 \text{ cm}^{-1}$  به  $3446 \text{ cm}^{-1}$  در کمپلکس می‌باشد. همانند کمپلکس  $\text{CuL}^1$ ، مهم‌ترین تغییرهای طیف کمپلکس  $\text{CuL}^2$  نسبت به لیگنده آزو شیف باز  $\text{H}_2\text{L}^2$  جایه‌جایی ارتعاش کشنی متقارن گروه‌های ایمینی از  $1612 \text{ cm}^{-1}$  به  $1607 \text{ cm}^{-1}$  و جایه‌جایی ارتعاش کشنی متقارن گروه‌های -OH از  $3446 \text{ cm}^{-1}$  به  $3423 \text{ cm}^{-1}$  در کمپلکس می‌باشد. در هر دو مورد تغییرهای دیده شده این مطلب را تأیید می‌کند که هر دو لیگنده از طریق نیتروژن‌های ایمینی و اکسیژن‌های گروه‌های -OH فنلی به مرکز یون مس (II) کوئوردینه می‌شوند [۲۴] (البته یادآوری می‌شود که انتظار می‌رفت با دپروتونه شدن گروه‌های -OH ارتعاش کشنی متقارن این گروه‌ها حذف شوند، بنابراین ظهور پیک جذبی پهن در حوالی  $3422 \text{ cm}^{-1}$ ، می‌تواند به احتمال زیاد مربوط به ارتعاش کشنی -OH مولکول‌های آب تبلور همراه کمپلکس‌ها باشد). ضمن آن که ارتعاش‌های کشنی مربوط به پیوند مس-اکسیژن و مس-نیتروژن در بازه  $433-592 \text{ cm}^{-1}$  به صورت پیک‌های جذبی ضعیف در کمپلکس‌ها دیده می‌شود [۲۵]. همچنین شایان ذکر است که ارتعاش‌های کشنی پیوند کربن-کلر به صورت پیک‌های جذبی متوسط در عدد موجی به تقریب  $689 \text{ cm}^{-1}$  برای لیگندها و کمپلکس‌های آن‌ها دیده می‌شوند. در جدول ۱ برخی ارتعاش‌های کشنی مهم کمپلکس‌ها در مقایسه با لیگندهای آن‌ها داده شده است.

سپس مخلوط واکنش‌ها صاف شدند و رسوب‌های به دست آمده با اتانول شستشو داده شدند. سرانجام رسوب‌ها با نسبت یک به یک از حللاهای اتانول و دی‌کلورومنان نوبلور شدند (شکل ۱ واکنش تهیه کمپلکس‌های مس را نشان می‌دهد).

### کمپلکس $\text{CuL}^1$

جامد قهوه‌ای کم رنگ با وزن  $0/604$  گرم و بازده  $73/7\%$  به دست آمد. دمای ذوب کمپلکس به دست آمده  $310$  درجه سیلیسیوس می‌باشد.

### کمپلکس $\text{CuL}^2$

جامد قهوه‌ای پر رنگ با وزن  $0/780$  گرم و بازده  $60\%$  به دست آمد. دمای ذوب کمپلکس به دست آمده  $340$  درجه سیلیسیوس می‌باشد.

### سترنز نانو ذره‌های مس (II) اکسید

کمپلکس‌های قهوه‌ای رنگ  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$  به طور جداگانه به مقدار اولیه  $0/5$  گرم در بوته چینی در باز به مدت  $24$  ساعت در دمای  $550$  درجه سیلیسیوس در داخل کوره تحت عمل پیرولیز قرار گرفتند. پس از گذشت زمان مورد نظر، رسوب‌های سیاه رنگ به دست آمده برای خالص‌سازی و حذف گروه‌های آلی باقی مانده چندین بار با نسبت برابری از آب و استون سانتریفوژ و سرانجام صاف و تحت خلا خشک شدند. نانو ذره‌های به دست آمده با فناوری‌های طیف سنجی FT-IR، الگوی پراش اشعه X و تصویرهای FE-SEM مورد شناسایی قرار گرفتند.

### نتیجه‌ها و بحث

#### شناختی توکیب‌های تهیه شده

#### شناختی کمپلکس‌های $\text{CuL}^1$ و $\text{CuL}^2$ و طیفهای FT-IR



شکل ۲ طیفهای FT-IR کمپلکس‌های  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$  و لیگندهای  $\text{H}_2\text{L}^1$  و  $\text{H}_2\text{L}^2$  را نشان می‌دهد. مهم‌ترین تغییرهای

### UV-Vis طیف‌های

شکل ۳ طیف‌های UV-Vis کمپلکس‌های  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$  را در مقایسه با طیف‌های  $\text{H}_2\text{L}^1$  و  $\text{H}_2\text{L}^2$  نشان می‌دهد. در حالت کلی ترکیب‌ها دارای گره‌های آزو ( $-N=N-$ ) دو باند جذبی پهن در ناحیه  $300-500$  نانومتر مربوط به انتقال‌های  $\pi \rightarrow \pi^*$  و  $n \rightarrow \pi^*$  و

جدول ۱- مقایسه برخی شیوه های ارتعاش های کششی پیوندها در کمپلکس ها با لیگندهای آنها ( واحد اعداد یک بر سانتیمتر می باشد).

علامت اختصاری	V-OH	V-C=N	V-N=N (cis and trans)	V-CO phenolic	V NO <sub>2</sub>	V C-Cl	V Cu-N, V Cu-O
H <sub>2</sub> L <sup>1</sup>	۳۴۴۶	۱۶۱۲	۱۴۸۰, ۱۵۵۹	۱۲۸۳	-----	۶۹۰	-----
CuL <sup>1</sup>	۳۴۲۲	۱۶۰۶	۱۴۷۰, ۱۵۲۰	۱۲۶۰	-----	۶۸۹	۵۲۴-۴۳۳
H <sub>2</sub> L <sup>2</sup>	۳۴۴۶	۱۶۱۳	۱۴۸۱, ۱۵۱۸	۱۲۸۷	۱۳۴۱	۶۸۷	-----
CuL <sup>2</sup>	۳۴۲۲	۱۶۰۷	۱۴۹۰, ۱۵۰۹	۱۲۸۰	۱۳۳۷	۶۸۹	۵۹۲-۴۳۴


شکل ۲- طیف های FT-IR ترکیب های .CuL<sup>2</sup>, H<sub>2</sub>L<sup>2</sup>, CuL<sup>1</sup>, H<sub>2</sub>L<sup>1</sup>شکل ۳- طیف های UV-Vis ترکیب های .CuL<sup>2</sup>, H<sub>2</sub>L<sup>2</sup>, CuL<sup>1</sup>, H<sub>2</sub>L<sup>1</sup>

کوئوردینه شدن اتم های نیتروزن ایمینی به مرکز یون مس (II) باشد [۲۷]. همچنین افزایش چشمگیر شدت انتقال های گروه های آزو (بؤیله برای کمپلکس CuL<sup>2</sup>) و کاهش شدید شدت انتقال های  $\pi^* \rightarrow \pi$  این گروه ها و جابه جایی آنها به سمت طول موج های کوتاه تر در مقایسه با لیگندها، مطابق منابع موجود به این صورت توضیح داده می شود که تشکیل کمپلکس

نشان می دهد [۲۶]. مهم ترین تغییر های طیف UV-Vis کمپلکس های CuL<sup>2</sup> و CuL<sup>1</sup> در مقایسه با لیگندهای H<sub>2</sub>L<sup>2</sup> و H<sub>2</sub>L<sup>1</sup> کاهش چشمگیر شدت انتقال های  $\pi^* \rightarrow \pi$  یا  $\pi \rightarrow \pi^*$  یا  $n \rightarrow \pi^*$  گروه های ایمینی و  $\pi \rightarrow \pi^*$  گروه های آزو و افزایش شدت چشمگیر انتقال های  $n \rightarrow \pi^*$  گروه های آزو می باشد. کاهش شدت انتقال های  $\pi^* \rightarrow \pi$  یا  $n \rightarrow \pi$  یا  $n \rightarrow \pi^*$  گروه های ایمینی در مقایسه با لیگندها و جابه جایی آنها، می تواند مربوط به

جدول ۲- نتیجه‌های آنالیز عنصری برای کمپلکس‌های  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$ .

فرمول مولکولی پیشنهادی	جرم مولکولی	درصد نیتروژن	درصد کربن	درصد هیدروژن
$\text{Cu}(\text{C}_{32}\text{H}_{19}\text{N}_8\text{O}_6\text{Cl}) \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ ( $\text{CuL}^2$ )	۷۳۷	(۱۵/۲۰) ۱۵/۷۷	(۵۲/۱۰) ۵۲/۴۴	(۳/۰۰) ۳/۵۷
$\text{Cu}(\text{C}_{32}\text{H}_{21}\text{N}_6\text{O}_2\text{Cl}) \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ ( $\text{CuL}^1$ )	۶۴۷	(۱۳/۰۰) ۱۲/۶۴	(۵۹/۳۵) ۵۹/۳۸	(۳/۷۰) ۳/۶۴

شکل ۴- طیفهای FT-IR نانو ذرهای (1) (الف) و (2) (ب).  $\text{CuO NPs}$ 

### شناختی نانو ذرهای (1) و (2) $\text{CuO NPs}$

#### طیفهای FT-IR

شکل ۴ طیفهای FT-IR نانو ذرهای (1) و  $\text{CuO NPs}$  (2) را نشان می‌دهد. همان‌گونه که دیده می‌شود دو طیف به تقریب یکسان می‌باشند. سه نوار جذبی موجود در عددهای موجی  $\text{CuO NPs}$  (1) FT-IR  $593\text{ cm}^{-1}$ ،  $511\text{ cm}^{-1}$ ،  $420\text{ cm}^{-1}$  و همچنین سه نوار جذبی ظاهر شده در اعداد موجی  $1635\text{ cm}^{-1}$ ،  $1685\text{ cm}^{-1}$  و  $3520\text{ cm}^{-1}$  در طیف IR (2)  $\text{CuO NPs}$  را مطابق منابع موجود می‌توان به ارتعاش‌های کششی پیوند  $\text{Cu}-\text{O}$  در ساختار مونوکلینیک نسبت داد [۱۸، ۲۹]. همچنین پیک‌های با شدت بسیار کم موجود در  $3322\text{ cm}^{-1}$  را می‌توان به ارتعاش‌های خمشی H-OH و پیک‌های پهنه موجود در  $581\text{ cm}^{-1}$  را به ارتعاش‌های کششی مولکول‌های آب مربوط دانست.


#### الگوهای پراش با پرتو X (XRD)

الگوهای پراش با پرتو X نانو ذرهای مس (II) اکسید به دست آمده از پیروولیز پیش ماده‌های متفاوت در شکل ۵ نشان داده شده است. پیک‌های XRD  $\text{CuO}$  تشکیل در فاز مونوکلینیک را هر دو پیش ماده اثبات می‌کند. پیک‌های مشخص شده در ۲۰ های

می‌تواند تعادل شکل‌های توتومری را در لیگندها تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاید یک تعادل ظرفی میان فلز - کمپلکس شدن وجود دارد که موجب رهایی پروتون از حلقه‌های آزو فنل و تشکیل شکل کتونی کینون - هیدرازین در حلال DMSO می‌شود [۲۸]. توجه به این نکته نیاز است که پهنهای باند جذبی موجود در طول موج  $3520\text{ nm}$  نشان می‌دهد که شاید انتقال‌های  $\pi^* \rightarrow \pi$  گروه‌های آزو و انتقال‌های  $\pi \rightarrow \pi^*$  به علت تزدیکی طول موجشان در لیگند  $\text{H}_2\text{L}^1$  با هم همپوشانی می‌کند و جدا نمی‌شوند).

#### نتیجه‌های آنالیز عنصری

جدول ۲ نتیجه‌های آنالیز عنصری را برای  $\text{CuL}^1$  و  $\text{CuL}^2$  نشان می‌دهد. اعداد داخل پارانتز نتیجه‌های محاسبه ای یا نظری هستند و اعداد بیرون پارانتز تجربی می‌باشند. همان‌گونه که مشخص است داده‌های تجربی با داده‌های محاسبه ای مطابقت خوبی نشان می‌دهند. نتیجه‌های آنالیز عنصری نشان می‌دهد که در لیگندها، گروه‌های OH- شده و به صورت  $\text{O}^-$  به مرکز یون فلزی کوئوردینه می‌شوند و بنابراین لیگندها به صورت دی‌آئیونی در اتصال به یون مس (II) عمل می‌کنند.



شکل ۵ - الگوهای پراش پرتو X نانوذرهای CuO NPs (۱) و (۲).

همچنان که در تصویرهای SEM دیده می‌شود نانو ذره‌ها تمایل کمی برای تجمع دارند. همچنین تصویرهای SEM نشان می‌دهد شکل نانو ذره‌های (۲) CuO NPs به صورت مکعبی می‌باشد. همان‌گونه که دیده می‌شود این نانو ذره‌ها در مقایسه با نانو ذره‌های (۱) CuO NPs بسیار ریزترند و تمایل بیشتری برای تجمع نشان می‌دهند. میانگین اندازه نانوذرهای براساس تصویرهای SEM به تقریب ۱۵ نانومتر می‌باشد.


### نتیجه گیری

در کار پژوهشی حاضر ابتدا کمپلکس‌های جدید از مس (II) با لیگندهای دارای گروه‌های عاملی آزو-آزمتین تهیه و با فناوری‌های متداول طیف سنجی شناسایی شدند. نتیجه‌های به دست آمده نشان داد که در کمپلکس‌ها، هر دو لیگند به صورت یک هسته دی‌آنیونی چهار کوئوردینه با اتم‌های دهنده نیتروژن و اکسیژن به یون مس (II) متصل می‌شوند و استوکیو متری اتصال لیگندها به یون مس (II) یک به یک است. در ادامه نانو ذره‌های (۱) CuO NPs و (۲) CuO NPs به ترتیب از پیروولیز کمپلکس‌های CuL<sup>1</sup> و CuL<sup>2</sup> در دمای ۵۰۰ درجه سیلسیوس و به مدت ۲۴ ساعت تهیه و با فناوری‌های طیف سنجی IR، پراش اشعه X و میکروسکوپ روبش الکترونی مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. نتیجه‌های الگوی‌های پراش سامانه‌ی تک فازی Cu-O با ساختار مونوکلینیک را برای نانو ذره‌ها مشخص کرد. همچنین مقایسه الگوی‌های پراش نشان داد که نانو ذره‌های به دست آمده از پیش ماده CuL<sup>2</sup> دارای کریستالیته بالاتر می‌باشند. سرانجام مطالعه‌های ریخت شناسی نانو ذره‌ها نشان داد که شکل نانو ذره‌های

۶۵/۲۹، ۶۱/۰۶، ۵۷/۹۶، ۵۴/۲۳، ۴۸/۲۹، ۳۵/۱۹، ۳۱/۲۳ و ۶۷/۶۳ درجه در الگوی پراش (۱) CuO NPs به ترتیب به صفحه‌های (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۰۲۰)، (۰۰۲)، (۱۱۳)، (۰۲۲) و همچنین پیک‌های مشخص شده در ۲۰ های ۵۳/۵۳، ۴۸/۷۹، ۳۸/۷۲، ۳۵/۵۴، ۵۳/۴۶، ۳۲/۷۲، ۵۸/۲۴ و ۶۵/۰۷ درجه در الگوی پراش (۲) CuO NPs به ترتیب به صفحه‌های (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۰۰۲)، (۰۲۰)، (۱۱۳)، (۰۲۲) مربوط می‌باشد. داده‌های پراش مطابقت خوبی توافق خوبی را با کارت (JCPDS 80-1268) مس (II) اکسید نشان می‌دهند [۳۰]. در گام بعدی میانگین اندازه کریستالیت بر طبق رابطه شر [۳۱] برای نانو ذره‌های (۱) CuO NPs و برای نانو ذره‌های (۲) CuO NPs ۳۰/۷۸ نانومتر تخمین زده شد. از مقایسه الگوی XRD نانو ذره‌های مس (II) اکسید به دست آمده از پیش ماده‌های متفاوت مشخص می‌شود که نانو ذره‌های (۲) CuO NPs در مقایسه با نانو ذره‌های (۱) دارای کریستالیته با خلوص بیشتر و اندازه کریستالیت کوچک‌تری می‌باشند.

### تصویرهای میکروسکوپ روبش الکترونی

شکل ۶ تصویرهای میکروسکوپ روبش الکترونی نانو ذره‌های CuO NPs (۱) و CuO NPs (۲) را نشان می‌دهد. همان‌گونه که تصاویر FE-SEM نشان می‌دهد شکل نانو ذره‌های (۱) CuO NPs شبیه به حالت کروی است. میانگین اندازه آن‌ها تقریباً ۳۷ نانومتر می‌باشد که با نتیجه‌های به دست آمده از الگوی XRD (معادله‌ی شر) مطابقت می‌کند. این مطلب نشان می‌دهد که



شکل ۶ - تصویرهای FESEM نانو ذره‌های Cu NPs (1) و Cu NPs (2) (الف) و (ب).

می باشند. نانو ذره‌های اخیر در مقایسه بسیار ریزتر هستند و تمایل بالایی برای انباشتگی نشان می دهند.

مس (II) اکسید تهیه شده از کمپلکس CuL<sup>1</sup> کروی، در حالی که نانو ذره‌های مس (II) اکسید تهیه شده از کمپلکس CuL<sup>2</sup> مکعبی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۱۴

## مراجع

- [1] Cava R J., *Structural Chemistry and the Local Charge Picture of Copper Oxide Superconductors, Science*, **247**: 656-662 (1990).
- [2] Tranquada J M., Sternlieb B J., Axe J D., Nakamura Y., Uchida S., *Evidence for Stripe Correlations of Spins and Holes in Copper Oxide Superconductors, Nature*, **375**: 561-563 (1995).
- [3] Cao J., Wang Y., Ma T., Liu Y., Yuan Z., *Synthesis of Porous Hematite Nanorods Loaded with CuO Nanocrystals as Catalysts for CO Oxidation, Journal of Natural Gas Chemistry*, **20**: 669-676 (2011).

- [4] ZareiAhmady A., Keshavarz M., Kardani M., Mohtasham N., **CuO Nanoparticles as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Flavanones**, *Oriental Journal of Chemistry*, **31**: 1841-1846 (2015).
- [۵] مینائی، شهاب؛ حقیقی، محمد؛ عجمین، حسین؛ عبدالهی فر، مظفر؛ تاثیرافزودن آلومینا در عملکرد نانو کاتالیست **Cuo-ZnO-CeO<sub>2</sub>** برای استفاده در ریفورمینگ متanol در حضور بخار آب، *نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران*، **۳۶** (۴) تا ۱۲۵ (۱۳۹۶).
- [۶] حسینی، سید قربان؛ ایومن، اسماعیل؛ **بررسی فعالیت فتوکاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات**، *نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران*، **۳۴** (۲) تا ۲۳ (۱۳۹۴).
- [7] Kaneshiro J., Gaillard N., Rocheleau R., Miller E., **Advances in Copper-Chalcopyrite Thin Films for Solar Energy Conversion**, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, **94**: 12-16 (2010).
- [8] Kidowaki H., Oku T., Akiyama T., Suzuki A., Jeyadevan B., Cuya J., **Fabrication and Characterization of CuO-Based Solar Cells**, *Journal of Materials Science Research*, **1**: 139-143 (2012).
- [9] Zhang Y., He. X., Li J., Zhang H., Gao X., **Gas-Sensing Properties of Hollow and Hierarchical Copper Oxide Microspheres**, *Sensors and Actuators B: Chemical*, **128**: 293-298 (2007).
- [10] Bohr R H., Chun S Y., Dau C W., Tan J T., Sung J., **Field emission Studies of Amorphous Carbon Deposited on Copper Nanowires Grown by Cathodic Arc Plasma Deposition**, *New Carbon Mater.*, **24**: 97-101 (2009).
- [11] Kaur M., Muthe K P., Despande S K, Choudhury S, Singh J B., Verma N., Gupta S K., Yakhmi J V., **Growth and Branching of CuO Nanowires by Thermal Oxidation of Copper**, *Journal of Crystal Growth*, **289**: 670-675 (2006).
- [12] Yamukyan M H., Manukyan K V., Kharatyan S L., **Copper Oxide Reduction by Combined Reducers Under the Combustion Mode**, *Chemical Engineering Journal*, **137**: 636-642 (2008).
- [13] Phiwdang K., Suphankij S., Mekprasart W., Pecharapa W., **Synthesis of CuO Nanoparticles by Precipitation Method Using Different Precursors**, *Energy Procedia*, **34**: 740-745 (2013).
- [14] Narongdet W., Piyanut C., Naratip V., Wisanu P., **Sonochemical Synthesis and Characterization of Copper Oxide Nanoparticles**, *Energy Procedia*, **29**: 404-409 (2011).
- [15] Zhu J., Li D., Chen H., Yang X., Lu L., Wang X., **Highly Dispersed CuO Nanoparticles Prepared by a Novel Quick-Precipitation Method**, *Materials Letters*, **58**: 3324-3327 (2004).
- [16] Rujun W., Zhenye M., Zhengui G., YanY., **Preparation and Characterization of CuO Nanoparticles with Different Morphology Through a Simple Quick-Precipitation Method in DMAC-Water Mixed Solvent**, *Journal of Alloys and Compounds*, **504**: 45-49 (2010).
- [17] Adhikary J., Das B., Chatterjee S., K.Dash S., Chattopadhyay S., Roy S., Chen J W., Chattopadhyay T., **Ag/CuO Nanoparticles Prepared from a Novel Trinuclear Compound [Cu(Imdz)<sub>4</sub>(Ag(CN)<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] (Imdz = imidazole) by a Pyrolysis Display Excellent Antimicrobial Activity**, *Journal of Molecular Structure*, **1113**: 9-17 (2016).

- [18] Malathy M., Jayasree R., Rajavel R., *Facile Synthesis of CuO Nanoparticles from Cu(II) Schiff Base Complexes: Characterization, Antibacterial and Anticancer Activity*, *Smart Science*, **5**: 100-115 (2017).
- [19] Shahsavani E., Feizi N., Dehno Khalaji A., *Copper Oxide Nanoparticles Prepared by Solid State Thermal Decomposition: Synthesis and Characterization*, *Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials*, **49**: 48-50 (2016).
- [20] Dehno Khalaji A., Das D., *Preparation of CuO Nanoparticles By Thermal Decomposition of Double-Helical Dinuclear Copper (II) Schiff-Base Complexes*, *Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials*, **48(2)**: 93-99 (2015).
- [21] Dinçalp H., Toker F., Durucasu I., Avcıbaşı N., Icli S., *New thiophene-Based Azo Ligands Containing Azo Methine Group in the Main Chain for the Determination of Copper(II) Ions*, *Dyes and Pigments*, **75**: 11-24 (2007).
- [22] Khandar A A., Rezvani Z., Preparation and thermal properties of the bis [5- ((4-heptyloxyphenyl)azo)-N- (4-alkoxyphenyl)- salicylaldiminato]copper (II) complex homologues, *Polyhedron*, **18**: 129-133 (1999).
- [23] Shaghghi Z., Rezanezhad R., *New Chloro-Based Azo-Azomethine Dyes: Synthesis, Biological and Optical Spectroscopic Studies for Detection of Some Transition Metal Ions*, *ChemistrySelect*, **3(20)**: 5534-5540 (2018).
- [24] Liu J N., Wu B W., Zhang B., Liu Y., *Synthesis and Characterization of Metal Complexes of Cu(II), Ni(II), Zn(II), Co(II), Mn(II) and Cd(II) with Tetradentate Schiff Bases*, *Turkish Journal of Chemistry*, **30**: 41–48 (2006).
- [25] More M S., Pawal S B., Lolage S R., Chavan S S., *Syntheses, Structural Characterization, Luminescence and Optical Studies of Ni(II) And Zn(II) Complexes Containing Salophen Ligand*, *Journal Of Molecular Structure*, **1128**: 419-427 (2017).
- [26] Galen H., Hennrich G., Mendoza J D., Prados P., *Synthesis and Photoisomerization of Azocalixarenes with Dendritic Structures*, *European Journal of Organic Chemistry*, 1249-1257 (2010).
- [27] Arab Ahmadi A., Amani S., *Synthesis, Spectroscopy, Thermal Analysis, Magnetic Properties and Biological Activity Studies of Cu(II) and Co(II) Complexes with Schiff Base Dye Ligands*, *Molecules*, **17**: 6434-6448 (2012).
- [28] Dong Y., Kim T H., Kim H J., Lee M H., Lee S Y., Mahajan R K., Kim H., Kim J S., *Spectroscopic and Electrochemical Studies of Two Distal Diethyl Ester Azocalix[4]arene Derivatives*, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, **628**: 119-124 (2009).
- [29] Asha Radhakrishnan A., Baskaran Beena B., *Structural and Optical Absorption Analysis of CuO Nanoparticles*, *Indian Journal of Advances in Chemical Science*, **2**: 158-161(2014).

- [30] Iniyavan P., Balaji G L., Sarveswari S., Vijayakumar V., CuO Nanoparticles: Synthesis and Application as an Efficient Reusable Catalyst for the Preparation of Xanthene Substituted 1, 2, 3-Triazoles Via Click Chemistry, *Tetrahedron Letters*, **56**: 5002-5009 (2015).
- [31] Gopiraman M., Ganesh Babu S., Khatri Z., Kai W., Kim. Y A., Endo M., Karvembu R., Kim I S., An Efficient, Reusable Copper-Oxide/Carbon-Nanotube Catalyst for N-arylation of Imidazole, *Carbon*, **62**: 135–148 (2013).